

Sellador de poliuretano

DYMONIC es un sellador de poliuretano de un componente para sellar y proteger juntas con movimiento de todo tipo.

USOS

- Juntas de control en losas de concreto
- Elementos de concreto prefabricado
- Perímetro de ventanas, puertas, paneles, marcos, etc.
- Sellado de grietas

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cartucho para pistola calafateadora.
- Excelente estabilidad contra los rayos ultravioleta y el intemperismo.
- Permanece adhesivamente y cohesivamente pegado durante los cambios de ciclo de temperatura.

ESPECIFICACIONES Y NOMBRAS

Cumple con la Especificación Fedral TT-S-00230C, Tipo II, Clase A +25%. También cumple con el estándar industrial de la ASTM C-920-87, Tipo S, Grado NS, Clase 25, Uso NT, M, A y O (granito).

DIRECCIONES PARA SU USO

Diseño de junta. Se puede utilizar DyMonic en cualquier diseño de junta de acuerdo a las prácticas aceptadas en arquitectura e ingeniería. El ancho de la junta debe ser 4 veces la movilidad esperada, pero nunca menor a 1/4". La profundidad de la junta debe ser de 1/4" para juntas entre 1/4" y 1/2" de ancho, y 1/2" para anchos mayores. El tamaño máximo de la junta debe ser 1 1/4" de ancho por 3/8" de profundidad en una sola aplicación.

Preparación de la superficie. El concreto nuevo debe tener un mínimo de 28 días. Las juntas deben estar limpias e íntegras. Se debe eliminar grasas, tierra, basura, pintura y cualquier otro material que pueda interferir con la adhesión del producto.

Curado a 23°C y 50% de humedad relativa

- Inicial: 12 a 16 horas
- Formación de película: 24 horas
- Curado final: 5 a 7 días

LIMPIEZA

La limpieza general de herramientas, equipo, etc., se puede llevar a cabo con xileno o tolueno.

PRECAUCIONES

- Aplicar solamente a temperatura sobre los 4°C.
- Las superficies de contacto deben estar limpias y secas.
- El comportamiento del producto esta directamente relacionado con el diseño apropiado de la junta.
- No permita tráfico pesado hasta que el producto se haya curado.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 10.14 U.S. oz.

GARANTÍA: Tremco inc. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y fabricación por seis (6) meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita del representante legal de Tremco inc. ninguna otra manifestación o declaración hecha por Productos Técnicos o sus representantes, escrita u oral, alterará esta garantía. Tremco inc. no extiende garantías implícitas ni explícitas, referente a la comerciabilidad o idoneidad de sus productos para propósitos generales o particulares, y se excluye de las mismas. Si algún producto de Tremco inc. no cumple con ésta garantía, Tremco inc. reemplazará el producto sin costo para el comprador. El reemplazo de cualquier producto será el único y exclusivo remedio disponible y las quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes no procederá. Todo reclamo de garantía debe hacerse dentro de un (1) año a partir de la fecha de incumplimiento reclamado. Tremco inc. no autoriza a personas algunas a hacer declaraciones escritas u orales en nombre de Tremco inc. que en modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Tremco inc. en la literatura comercial o en sus etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Tremco inc. que no cumpla con la información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El propósito de las demostraciones de productos, si se dan es puramente ilustrativo y no constituye una garantía o alteración de la garantía de ningún tipo. El comprador será el único responsable de la determinación de la idoneidad de los productos Tremco inc. para los propósitos e intenciones del comprador.